



## ダフニー コンセントRD-20

～銅圧延油メイクアップ用銅不活性化剤コンセント～

- 1.用途  
本製品は銅及び銅合金用圧延油のメイクアップ用添加剤コンセントです。消耗した添加剤を補うことを目的とした製品です。
- 2.特長  
(1) 圧延後の板の変色防止に優れています。  
(2) 圧延油の透過率が改善します。
- 3.ご使用上の注意  
(1) 本製品は添加剤の濃縮品の為、添加は少量ずつ定期的を実施して下さい。  
(2) 圧延油タンクがクリーンタンクとダーティータンクに分かれている構造の場合には、クリーンタンク側に添加して下さい。  
(3) 圧延油中に摩耗粉が多く含まれる場合、摩耗粉が凝集することがあります。その場合は、圧延油を静置後除去願います(フィルターへの負荷が高まります)。  
(4) 本製品は固体状ですので、60℃程度に加熱融解してご使用下さい。

### 4.ダフニーコンセントRD-20の分析例

項目		分析値
密度 @15℃	g/cm <sup>3</sup>	0.8533
色 (ASTM)	-	L0.5
形態	-	固体
引火点(COC 法)	℃	134
酸価	mgKOH/g	110.0
けん化価	mgKOH/g	246
リン	wt%	2.46

- 5.荷 姿  
20Lペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- 「製品安全データシート」は、ホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から‘お問い合わせ事例のご紹介’まで