



ダフニー マーグプラスMPシリーズ

～環境にやさしい非塩素切削油～

今自然破壊の恐れがあると指摘されている塩素系極圧剤は、構成刃先をコントロールし切削性を高めるために広く用いられてきました。塩素系切削油から有害物質が生成するプロセスはまだ完全に明らかになっていませんが、その疑いが濃い以上、使用を避ける必要があります。出光は切削油の非塩素化を提案します。

1. 用途

非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般旋削加工、ドリル加工に適します。

2. 特長

- (1) ミスト防止剤を添加していますので、オイルミストの発生を抑制します。
- (2) 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
- (3) 廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みを抑制します。
- (4) 塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。

3. 代表性状

項目	分析値		
	MP5	MP10	MP15
動粘度 [mm ² /s]@40°C	4.685	10.07	14.57
密度 [g/cm ³]@15°C	0.8648	0.8308	0.8411
色相 ASTM D-1500	L0.5	L0.5	L1.5
銅板腐食 100°C×1H	1(1B)	1(1B)	1(1B)
硫黄分 [wt%]	0.14	0.17	0.23
油脂分 [wt%]	2.72	3.61	4.5
引火点 [°C](C.O.C)	138	166	168
危険物分類	3 石	3 石	3 石
JIS 分類	N3 種 1 号	N3 種 1 号	N3 種 3 号

4. 取扱い上の注意

- (1) 万一、体質により皮膚障害が生じた場合は、石ケン水で良く洗うと共に保護クリームをご使用下さい。
- (2) 寒冷時、若干のくもり、析出物を生じることがありますが、実用上支障ありません。

5. 荷姿

200L ドラム缶、20L ペール缶

- 本商品の取り扱いについては、当該油種の「製品安全データシート」(SDS)及び容器に記入の取り扱い注意事項を十分に熟読の上、ご利用下さい。
- SDS はホームページ(<https://www.idss.co.jp/business/lube/>)からダウンロードできます。
- ダウンロードできない場合には、製品購入先にご用命願います。
- 掲載の性状、性能等は弊社試験方法による測定値や知見であり、正確さや完全さを保証するものではありません。予告なく変更されることがあります。

出光興産株式会社 潤滑油二部 TEL:03-3213-3146

潤滑油・グリースのお問合せは <https://www.idss.co.jp/business/lube/> から 'お問い合わせ' まで